



Primario Trasparente di Alta Qualità per Legno 100% Base Acqua

## AquaLack Sanding

Contiene 85% di puro Nano Acryl WP

Pronto per essere applicato - Ogni tipo di diluizione annullerà la garanzia

AquaLack Sanding è un primario trasparente di alta qualità per legno. Conferisce al legno un aspetto perfettamente liscio, pronto per l'applicazione della lacca finale AquaLack Finish.

Viene fabbricato con la nostra nano-resina verde Nano Acryl WP, 100% acrilica, esente da nano-contaminanti.

Per questa ragione repelle ( non assorbe ) i raggi UV ed Infrarossi ( calore ), riducendo così sensibilmente le fluttuazioni di temperatura dei materiali protetti e, di conseguenza, i loro movimenti termici.

Non emette odori, si può applicare in interni senza dover evacuare l'area.

AquaLack Sanding può essere applicato a qualunque tipo di legno, conferendo un aspetto finale molto elegante.

È scartavetrabile, per preparare la superficie a ricevere la lacca finale AquaLack Finish.

NON è un rivestimento finale. Questo significa che, dopo la sua applicazione, è necessario terminare la superficie con la lacca finale AquaLack Finish.

### AquaLack Sanding resiste :

Intemperie Severa - Salinità ed Umidità dell'Ambiente Marino  
Contaminazione - Residui Animali - Escrementi di Uccelli - Pozzanghere Permanenti - Acidi Inorganici

Tutti i Rivestimenti Nasacoat sono 100% Acrilici - 100% Base Acqua  
Non Tossici - 100% Ecologici = Amichevoli per l'Ambiente e Sostenibili  
così come

100% senza monomeri dozzinali : Stirolo, Vinile, VEOVA  
100% senza veleni : Ammoniaca, Piombo, Metalli Pesanti, Emissione di Vapori Organici = 0 VOC

**Materiali Sostenibili per un Futuro Migliore ed in Buona Salute**



Primario Trasparente di Alta Qualità per Legno 100% Base Acqua

## AquaLack Sanding

Contiene 85% di puro Nano Acryl WP

Pronto per essere applicato - Ogni tipo di diluizione annullerà la garanzia

### Caratteristiche Tecniche

Rendimento per Litro ( m <sup>2</sup> )	4.0 - 5.5	Flessibilità	180°
Contenuto di Nano Acryl WP	85%	Forza di Adesione	> 8.70 MPa
VOC	< 60 g / L - Low VOC	Forza di Adesione x m <sup>2</sup>	> 887 Ton.
Densità	1.50 g / ml	Resistenza alla Temperatura	- 25° / + 110°
Solidi	44% - 46%	Secco al Tatto	20 min.
Viscosità	4,200 - 5,200 cps	Secco Totale	40 min.
pH	8.0 - 9.5	Tempo di Stabilizzazione Totale	36 ore
Tempo Max in Magazzino	12 mesi	Garanzia	3 anni
Temperatura Max in Magazzino	35°		

AquaLack Sanding si applica facilmente con pennello, rullo, pistola a spruzzo. NON richiede diluizione, è già pronto per essere applicato.

AquaLack Sanding si applica normalmente con 2 o 3 mani, dipendendo dall'aspetto finale che si vuole ottenere.

Vedere il Manuale di Applicazione in : [www.nasacoat.com/it/application\\_manual.pdf](http://www.nasacoat.com/it/application_manual.pdf)

Distributore esclusivo in Messico :

Nasacoat de México SA de CV Av. López Mateos # 2077 - Plaza del Ángel - Local 9 - Nivel 1,  
Jardines de Plaza del Sol - 44510 Guadalajara, Jalisco - Messico

Tel.: +52 33 3696 10 51 email : [team@nasacoat.com](mailto:team@nasacoat.com) [www.nasacoat.com](http://www.nasacoat.com)